

CALZATURA COMPATTI PLASTICIZED FOR FOOTWEAR MOULDING

TIPO / TYPE	PROPRIETÀ FISICO / MECCANICHE PHISICAL MECHANICS PROPERTIES	PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	DUREZZA (15 sec) SHORE A HARDNESS	CARICO ROTTURA BREAKING LOAD	ALLUNGAMENTO BREAKING ELONGATION	ABRASIONE ABRASION	ABRASIONE ESPANSI EXPANDED ABRASION	DENSITÀ ESPANSI ABRASION DENSITY	COLD FLEX COLD FLEX	STABILITÀ TERMICA THERMIC STABILITY	INDICE DI OSSIGENO OXIGEN INDEX	RESISTIVITÀ VOL. 20°C VOLUME RES. 20°C	RESISTIVITÀ VOL. 70°C VOLUME RES. 70°C	IZOD RESISTANCE TO SHOCK	VICAT VICAT
	METODO DI ANALISI / UNITÀ DI MISURA TEST METHODS / METERING UNIT	ISO 1183 gr / cm ³	ISO 868 shore A	ISO R 527 N / mm ²	ISO R 527 %	ISO 4649 mm ³	ISO 4649 mm ³	gr / cm ³	ISO 458/2 C°	ISO R 182 MIN.	ISO 4589 02%	ASTM D 257 OHM x cm	ASTM D 257 OHM x cm	ISO 180 J/m	ISO 306° C
B 3001 S AT	STAMPAGGIO GAMBALE ECOLOGICO MOULDING FOR ECOLOGICAL BOOT-LEG	1,2120	48	7,2400	373	205	0	0,000	N.R.	N.R.					
B 3036 AT	STAMPAGGIO ARTICOLI VARI MOLTO MORBIDI MOULDING FOR VARIOUS ARTICLES	1,1830	36	6,7000	541	0	0	0,000	N.R.	N.R.					
B 3056 ATC	STAMPAGGIO GALOSCE, DOPOSCI GALOSCES AND AFTER SKI MOULDINGS	1,2340	56	12,3500	431	171	0	0,000	N.R.	N.R.					
C 2000 AT S	STAMPAGGIO SOLETTE INSOLE MOULDING	1,2150	49	6,2000	364	289	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.					
C 2044 A AT	STAMPAGGIO SOLETTINA PER BEIGE MOULDING FOR BEIGE INNER SOLE	1,2060	54	10,8800	405	137	0	0,000	N.R.	N.R.					
C 2061 AT	STAMPAGGIO BATTISTRADA MOULDING FOR TREAD	1,2450	62	12,5200	415	137	0	0,000	N.R.	N.R.					
C 2071 AT	STAMPAGGIO INIEZIONE SUOLE INJECTION MOULDING SOLE	1,2570	70	14,6100	352	155	0	0,000	N.R.	N.R.					
IPM 96 S	ESTRUSIONE E STAMP. PARTICOL. MEDICALI MEDICAL EXTRUSION MOULDING	1,3140	95	21,8300	259	144	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.					
PVGUM 55 AT AN	SUOLA ANTIST. PER STIVALI E SCARPE LAVORO OUTSOLE FOR WORKING SHOES	1,1800	56	12,0000	470	125	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.					
PVGUM 77 ATC	STAMPAGGIO SUOLA CON NITRILICO MOULDING SOLE WITH RUBBER	1,2270	63	15,4000	449	169	0	0,000	N.R.	N.R.					
PVGUM 78 ATC	BATTISTRADA CON NITRILICO TREAD WITH RUBBER	1,1880	57	14,1000	481	149	0	0,000	N.R.	N.R.					
SA 53 CZ	ESTRUSIONE PROFILI E GUARNIZIONI AL CA-Z EXTRUDED PROFILES AND GASKETS	1,3100	53	7,9100	369				N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
IP 70 S	ESTRUSIONE TUBI E PROFILI VARI EXTRUDED PROFILES AND GASKETS	1,2750	68	14,6000	359				N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
IP 75 S	ESTRUSIONE TUBI E PROFILI VARI EXTRUDED PROFILES AND GASKETS	1,3020	75	15,6500	289				N.R.	N.R.	0,0				
IPM 62 S	ESTRUSIONE E STAMP. PARTICOL. MEDICALI MEDICAL EXTRUSION MOULDING	1,1900	62	11,8000	339				N.R.	N.R.	0,0				
IPM 75 S	ESTRUSIONE E STAMP. PARTICOL. MEDICALI MEDICAL EXTRUSION MOULDING	1,2220	72	15,2000	291				N.R.	N.R.	0,0	N.R.	N.R.		
C 2044 B AT	STAMPAGGIO SOLETTINA MOULDING INSOLE	1,2650	57	10,4000	370	203	0	0,000	N.R.		0,0		0	0,0	
	APPLICAZIONE CONSIGLIATA APPLICATIONS														